

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、  
荷口を代表するものではありません。


# 品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	品						
			1. C/#99	2. C/#1	3. C/#3	4. C/#5	5. C/#38	6. C/#45	
検	耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4以上		4以上	4以上	4以上	4以上
	耐光(級)	JIS-L-0842 3級	変退色		淡 3以上		4-5	4-5	4-5
査	洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 洗液汚染	変退色	4-5		4-5	5	5	5
			汚染 綿	5		5	5	5	5
			絹	5		5	5	5	5
	汗(級)	JIS-L-0848 酸性・アルカリ性	変退色 酸性	5		5	5	5	5
			汚染 綿	5		5	5	5	5
			絹	4-5		5	5	5	5
変退色 アルカリ			5		5	5	5	5	
摩擦(級)	JIS-L-0849 II形	汚染 乾燥	5		5	5	5	5	
		汚染 湿潤	5		5	5	5	5	
水(級)	JIS-L-0846	変退色	5		5	5	5	5	
		汚染 綿	5		5	5	4-5	5	
		絹	4-5		5	4-5	4-5	4-5	
果	ドライクリーニング(級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系 洗液汚染	変退色	4-5		4-5	5	4-5	5
			汚染 マルチ	5		5	5	5	5
			洗液汚染	5		5	なし/5	なし/5	なし/5
色泣き(級)	大丸法	汚染	なし/5		なし/5	5	5	5	
昇華(級)	JIS-L-0854	変退色	5		5	5	5	5	
		汚染 綿	5		5	5	5	5	
		ポリエステル	5		5				
混用率(%)	JIS-L-1030	基布							
		ポリエステル	100						

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678
品名・品番	#2140	色数 8
	添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル
判	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
定	一般財団法人	
	ボークン品質評価機構	
	大阪試験センター	
受付	2021年10月15日	No. 20221031141-1
	発行	

備考:  
寸法変化率(A-1法):あて布使用  
セルムアルティの0.05以下(0)は0.00, (1)は0.01 以下同様です。





本試験結果はご提出の試料に対するものであって、  
荷口を代表するものではありません。

# 品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1. C/#99	2. C/#1	3. C/#3	4. C/#5	5. C/#38	6. C/#45
			破裂強さ (kPa)	JIS-L-1096 S-L法	830			
寸法変化率 (%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて	-0.3					
		よこ	-0.1					
		外観	良					
		変退色 (級)	4-5					
寸法変化率 (%)	JIS-L-1930 C4H 吊干し	たて	0.0					
		よこ	0.1					
		外観	良					
		変退色 (級)	4-5					
寸法変化率 (%)	JIS-L-1931 F2	たて	-0.1					
		よこ	0.2					
		外観	良					
		変退色 (級)	4-5					
寸法変化率 (%)	JIS-L-1096 H-2法	たて	0.3					
		よこ	-0.1					
		外観	良					
		変退色 (級)	4-5					
寸法変化率 (%)	JIS-L-1057 A-1法 100°C	たて	-0.1					
		よこ	-0.5					
ホルマルデヒド (A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)	0.05以下(0)						
樹脂鑑別	赤外分光分析 (IR)	表面コーティング部分						
		主成分は						
		ホルミルタン と推定される						
生地見本	1. C/#99	2. C/#1	3. C/#3	4. C/#5	5. C/#38	6. C/#45		

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678	
	担当者	宮元
品名・品番	#2140	色数 8
添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル	
判	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
定	一般財団法人 <b>ボーケン品質評価機構</b> 大阪試験センター	
発行担当者	池田	 
発行責任者		
受付	2021年10月15日	No. 20221031141-2
発行	2021年10月22日	

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、  
荷口を代表するものではありません。

# 品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	7. C/#47		8. C/#48	
		7. C/#47	8. C/#48	7. C/#47	8. C/#48
耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4以上	4	
		変退色	4-5	4-5	
洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 洗液汚染	汚染 綿	5	5	
		絹	5	5	
		洗液汚染	5	5	
汗(級)	JIS-L-0848 酸性・7%加性	変退色 酸性	5	5	
		汚染 綿	5	5	
		絹	5	4-5	
		変退色 アルカリ	5	5	
		汚染 綿	5	5	
摩擦(級)	JIS-L-0849 II形	汚染 乾燥	5	5	
		汚染 湿潤	5	4-5	
水(級)	JIS-L-0846	変退色	5	5	
		汚染 綿	5	5	
		絹	5	5	
ドライクリーニング(級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系 洗液汚染	変退色	4-5	4-5	
		汚染 マルチ	5	5	
		洗液汚染	5	5	
色泣き(級)	大丸法	汚染	なし/5	なし/5	
昇華(級)	JIS-L-0854	変退色	5	5	
		汚染 綿	5	5	
		ポリエステル	5	5	
混用率(%)	JIS-L-1030				
破裂強さ(kPa)	JIS-L-1096 5-1法				

結果

生地見本	7. C/#47	8. C/#48			

納入先	会社名		
	地区・MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	高島商事株式会社	
	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678	
品名・品番	品名	#2140	
	品番	色数 8	
添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル		
判定	適用規格	_____	
	製品検査	_____	
	生地検査	_____	
	_____		
発行	一般財団法人		
	ボーケン品質評価機構		
大阪試験センター	発行責任者	池田	
発行	2021年10月22日	発行責任者	
受付	2021年10月15日	No. 20221031141-3	

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、  
荷口を代表するものではありません。

# 品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	7. C/#47		8. C/#48	
		たて	よこ	たて	よこ
破裂強さ (kPa)	JIS-L-1096 シュレン法				
寸法変化率 (%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて			
		よこ			
		外観			
		変退色 (級)			
寸法変化率 (%)	JIS-L-1930 C4H 吊干し	たて			
		よこ			
		外観			
		変退色 (級)			
寸法変化率 (%)	JIS-L-1931 F2	たて			
		よこ			
		外観			
		変退色 (級)			
寸法変化率 (%)	JIS-L-1096 H-2法	たて			
		よこ			
		外観			
		変退色 (級)			
寸法変化率 (%)	JIS-L-1057 A-1法 100°C	たて			
		よこ			
ホルマルデヒド (A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)				
樹脂鑑別	赤外分光分析 (IR)				
生地見本	7. C/#47	8. C/#48			

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678	
	担当者	宮元
品名・品番	#2140	色数 8
添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル	
判定	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
一般財団法人	ボークン品質評価機構	
発行担当者	池田	
発行責任者	松本	
受付	2021年10月15日	No. 20221031141-4(完)
発行	2021年10月22日	