

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	1.99	
		変退色	4以上
耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4-5
洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 洗液汚染	汚染 綿	3
		絹	5
		洗液汚染	3
		変退色 酸性	5
汗(級)	JIS-L-0848 酸性・アルカリ性	汚染 綿	4-5
		絹	4-5
		変退色 アルカリ	5
		汚染 綿	4-5
		絹	4-5
		汚染 乾燥	5
摩擦(級)	JIS-L-0849 II形	汚染 湿潤	5
		変退色	5
水(級)	JIS-L-0846	汚染 綿	4-5
		絹	4-5
		変退色	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系 洗液汚染	汚染 マルチ	4-5
		洗液汚染	5
		変退色	5
色泣き(級)	大丸法	汚染	3-4
昇華(級)	JIS-L-0854	変退色	5
		汚染 綿	5
		ポリエステル	5
混用率(%)	JIS-L-1030	基布	ポリエステル 65.2
		綿	34.8
破裂強さ(kPa)	JIS-L-1096 ミンレン法		1500以上

備考:
ホルムアルデヒドの0.05以下(0)は0.00, (1)は0.01 以下同様です。

生地見本	1.99		BOKEI
------	------	--	-------



納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
品名・品番	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678
	担当者	宮元
	#4181	色数 1
判定	添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル
	適用規格	_____
	製品検査	_____
定	生地検査	_____
	一般財団法人 ボークン品質評価機構 大阪試験センター	発行担当者 塩川 発行責任者
	受付 2024年 8月13日	No. 20224018717-1
発行 2024年 8月20日		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1.99			
			たて	よこ	外観	変退色(級)
寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し		たて	-1.4		
			よこ	-1.7		
			外観	良		
			変退色(級)	5		
寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4H 吊干し		たて	-1.0		
			よこ	-0.8		
			外観	良		
			変退色(級)	5		
寸法変化率(%)	JIS-L-1931 F2		たて	0.0		
			よこ	0.9		
			外観	良		
			変退色(級)	5		
寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法		たて	-0.1		
			よこ	0.0		
			外観	良		
			変退色(級)	5		
寸法変化率(%)	JIS-L-1057 A-1法 120°C		たて	-0.5		
			よこ	0.0		
			外観	良		
			変退色(級)	5		
ホルムアルデヒド(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)		0.05以下(0)			
樹脂鑑別	赤外分光分析(IR)	表面コーティング	主成分は ポリエステル と推定される			
生地見本	1.99					


納入先	会社名		
	地区・MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	高島商事株式会社	
	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678	
	担当者	宮元	
品名・品番	#4181	色数 1	
添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル		
判定	適用規格	_____	
	製品検査	_____	
	生地検査	_____	
一般財団法人		発行担当者	塩川
ボークン品質評価機構		発行責任者	
大阪試験センター			
受付	2024年 8月13日	No. 20224018717-2(完)	
発行	2024年 8月20日		

テストメモ

高島商事株式会社 殿

No.20224018717

絵表示参考例



付記用語:あて布使用