

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。


# 品質検査報告書



| 検査項目       | 試験方法\試料No.                     | 1. C/#99 |         | 2. C/#3   |           | 3. C/#5 |         | 4. C/#43 |     | 5. C/#49 |     |
|------------|--------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----|----------|-----|
|            |                                | 変退色      | 4以上/4以上 | 変退色       | 淡3以上/淡3以上 | 4以上     | 4未満/4   | 4以上      | 変退色 | 4-5/4-5  | 4-5 |
| 耐光(級)      | JIS-L-0842<br>4級               | 変退色      | 4以上/4以上 |           |           | 4以上     | 4未満/4   | 4以上      |     |          |     |
| 耐光(級)      | JIS-L-0842<br>3級               | 変退色      |         | 淡3以上/淡3以上 |           |         | 3-4/-   |          |     |          |     |
| 洗濯(級)      | JIS-L-0844<br>A-2号 洗液汚染        | 変退色      | 4-5/4-5 | 4-5/4-5   | 4-5       | 4-5     | 4-5/4-5 | 4-5      |     |          |     |
|            |                                | 汚染 綿     | 4-5     | 5         | 5         | 5       | 4-5     | 4-5      |     |          |     |
|            |                                | 絹        | 3-4     | 5         | 5         | 5       | 4       | 3-4      |     |          |     |
| 汗(級)       | JIS-L-0848<br>酸性・7ルカリ性         | 洗液汚染     | 2       | 4-5       | 4         | 4       | 2-3     | 2        |     |          |     |
|            |                                | 変退色 酸性   | 4-5/5   | 5/5       | 5         | 5       | 4-5/5   | 4-5      |     |          |     |
|            |                                | 汚染 綿     | 4-5/4-5 | 5/5       | 5         | 5       | 4-5/5   | 4        |     |          |     |
| 摩擦(級)      | JIS-L-0849<br>II形              | 絹        | 3/4-5   | 5/5       | 5         | 5       | 3/5     | 2-3      |     |          |     |
|            |                                | 変退色 アルカリ | 4-5/5   | 5/5       | 5         | 5       | 4-5/5   | 4-5      |     |          |     |
|            |                                | 汚染 綿     | 4/4-5   | 5/5       | 5         | 5       | 3-4/5   | 3        |     |          |     |
| 水(級)       | JIS-L-0846                     | 絹        | 3/4-5   | 5/5       | 5         | 5       | 2-3/5   | 2-3      |     |          |     |
|            |                                | 汚染 乾燥    | 4/4-5   | 5/5       | 5         | 5       | 4-5/5   | 4        |     |          |     |
|            |                                | 汚染 湿潤    | 3/5     | 5/5       | 5         | 5       | 4/5     | 3-4      |     |          |     |
| トライクリニク(級) | JIS-L-0860<br>B-1法 石油系<br>洗液汚染 | 変退色      | 4-5/4-5 | 4-5/4-5   | 4-5       | 4-5     | 4-5/4-5 | 4-5      |     |          |     |
|            |                                | 汚染 マルチ   | 4       | 5         | 5         | 5       | 4-5     | 4-5      |     |          |     |
|            |                                | 洗液汚染     | 1-2     | 5         | 4         | 4       | 2-3     | 1-2      |     |          |     |
| 色泣き(級)     | 大丸法                            | 汚染       | あり/1-2  | なし/5      | あり/3-4    | あり/2    | あり/1-2  |          |     |          |     |

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 納入先   | 会社名               |  |
|       | 地区・MD             |  |
|       | 分類コード             |  |
| 納入者   | 商品コード             |  |
|       | 納入者コード            |  |
|       | 会社名               | 高島商事株式会社   |
| 品名・品番 | 所在地               | 大阪府大阪市中央区安土町3-4-5<br>本丸田ビル2F<br>(TEL) 06-6262-7678 |
|       | 担当者               | 宮元   |
| 判定    | 品名・品番             | #4814 色数 5   |
|       | 添付白布              | 綿・絹  |
|       | 適用規格              | _____  |
| 判定    | 製品検査              | _____  |
|       | 生地検査              | _____  |
|       | 発行担当者             | 池田   |
| 発行    | 発行責任者             | 松本   |
|       | 受付                | 2021年10月18日  |
| 発行    | 発行                | 2021年10月22日  |
|       | No. 20221031143-1 |  |

備考: 試料No.2, 3:裏面共通 試料No.4, 5:裏面共通  
 試料No.1, 2, 4:耐光・洗濯(変退色)・汗・摩擦・水・トライクリニク(変退色):表/裏を表す  
 寸法変化率(A-1法):あて布使用  
 ルムアルヒトの0.05以下(0)は0.00, (1)は0.01 以下同様です。






本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

# 品質検査報告書



| 検査結果       | 項目                    | 試験方法\試料No.                 | 1. C/#99    | 2. C/#3  | 3. C/#5  | 4. C/#43 | 5. C/#49 |
|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|            | 検査結果                  | 混用率 (%)                    | JIS-L-1030  | 全体       |          |          |          |
| ポリエステル 100 |                       |                            |             |          |          |          |          |
| 分離 表側      |                       |                            |             |          |          |          |          |
| ポリエステル 100 |                       |                            |             |          |          |          |          |
| 分離 裏側      |                       |                            |             |          |          |          |          |
| ポリエステル 100 |                       |                            |             |          |          |          |          |
| 破裂強さ (kPa) |                       | JIS-L-1096<br>キューレン法       | 1560        |          |          |          |          |
| ヒリング (級)   |                       | JIS-L-1076<br>A法 (ICI形) 5H | 表/裏 4.5/4   |          |          |          |          |
| 毛羽付着 (級)   |                       | ヒヤ-7 法                     | 表/裏 4.5/4.5 |          |          |          |          |
| 寸法変化率 (%)  |                       | JIS-L-1930<br>C4M 吊干し      | 表/裏         |          |          |          |          |
|            | たて                    |                            | -2.0/-1.0   |          |          |          |          |
|            | よこ                    |                            | -1.3/-0.3   |          |          |          |          |
|            | 外観                    |                            | 良/良         |          |          |          |          |
|            | 変退色 (級)               |                            | 4-5/4-5     |          |          |          |          |
| 寸法変化率 (%)  | JIS-L-1930<br>C4H 吊干し | 表/裏                        |             |          |          |          |          |
|            |                       | たて                         | -1.3/-0.3   |          |          |          |          |
|            |                       | よこ                         | 0.3/0.1     |          |          |          |          |
|            |                       | 外観                         | 良/良         |          |          |          |          |
| 寸法変化率 (%)  | JIS-L-1931<br>F2      | 表/裏                        |             |          |          |          |          |
|            |                       | たて                         | -1.3/-0.1   |          |          |          |          |
|            |                       | よこ                         | -0.6/0.0    |          |          |          |          |
|            |                       | 外観                         | 良/良         |          |          |          |          |
| 生地見本       | 1. C/#99              | 2. C/#3                    | 3. C/#5     | 4. C/#43 | 5. C/#49 |          |          |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 納入先   | 会社名   |   |
|       | 地区・MD   |   |
|       | 分類コード   |   |
|       | 商品コード   |   |
| 納入者   | 納入者コード  |   |
|       | 会社名   | 高島商事株式会社  |
|       | 所在地   | 大阪府大阪市中央区安土町3-4-5<br>本丸田ビル2F<br>(TEL) 06-6262-7678                                    |
| 担当者   | 宮元  |   |
| 品名・品番 | #4814   | 色数<br>5   |
|       | 添付白布  | 綿・絹   |
| 判     | 適用規格  | _____   |
|       | 製品検査  | _____   |
|       | 生地検査  | _____   |
| 定     | 一般財団法人  池田<br>ボーケン品質評価機構<br>大阪試験センター  |   |
|       | 発行者   | 池田  |
|       | 発行者   |  |
|       | 受付  | 2021年10月18日   |
| 発行    | 2021年10月22日   | No. 20221031143-2   |

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

# 品質検査報告書



| 検査項目           | 試験方法\試料No.               | 1. C/#99        | 2. C/#3              | 3. C/#5                         | 4. C/#43                                 | 5. C/#49 |
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--|----------|
|                |                          | 寸法変化率(%)        | JIS-L-1096<br>H-2法   | 表/裏<br>たて<br>よこ<br>外観<br>変退色(級) | -1.1/-0.5<br>-0.3/-0.1<br>良/良<br>4-5/4-5 |          |
| 寸法変化率(%)       | JIS-L-1057<br>A-1法 100°C | 表/裏<br>たて<br>よこ | -0.3/0.0<br>-0.8/0.0 |                                 |  |          |
| ホルムアルデヒド(A-Ao) | 厚生省令第34号<br>乳幼児用(生地)     | 0.05以下(0)       |                      |                                 |  |          |
| 生地見本           |                          | 1. C/#99        | 2. C/#3              | 3. C/#5                         | 4. C/#43                                 | 5. C/#49 |

|       |                                  |  |
|-------|----------------------------------|--|
| 納入先   | 会社名                              |  |
|       | 地区・MD                            |  |
|       | 分類コード                            |  |
|       | 商品コード                            |  |
|       | 納入者コード                           |  |
| 納入者   | 会社名                              | 高島商事株式会社   |
|       | 所在地                              | 大阪府大阪市中央区安土町3-4-5<br>本丸田ビル2F<br>(TEL) 06-6262-7678 |
|       | 担当者                              | 宮元   |
| 品名・品番 | #4814                            | 色数<br>5  |
|       | 添付白布                             | 綿・絹  |
| 判     | 適用規格                             | _____  |
|       | 製品検査                             | _____  |
|       | 生地検査                             | _____  |
| 定     | 一般財団法人<br>ボーケン品質評価機構<br>大阪試験センター | 発行者<br>池田  |
|       |                                  | 発行者<br>松本  |
|       | 受付 2021年10月18日<br>発行 2021年10月22日 | No. 20221031143-3(完)                               |